



G&G Trading B.V.

Industrieweg 18-1
3846 BD Harderwijk
Tel.+31(0)341-414993
Fax+31(0)341-419625

www.spita.nl

Rabobank rek.nr.: 1373.22.488
K.v.K. Oost Nederland: 08179629
BTW/VATnr.: NL-8197.70.127.B.01

Specificaties van SPITA ResQ-tape

Eigenschap	Test methode / Norm*	Test resultaat**
Verwerkingstemperatuur	Constant	-60° C tot 260° C
Temperatuurbereik	Gemiddeld	-65° C tot 260° C
Koud breekpunt	ASTM D-2137	-65° C
Oppervlakte hardheid	Shore Durometer 50 – 60	58 (24 uur kamertemperatuur)
Zwaartekracht	1.11 – 1.17	1.15
Elasticiteit	Constant	203
Minimale treksterkte	ASTM D-412 (950 psi)	1412 psi (97 Bar)
Minimaal uittrekbereik	ASTM D-412 (300%)	453% gemiddeld
Afscheursterkte	ASTM D-412	5,86 Bar
Drukbestendigheid	Gemiddeld	11,5 Bar
Waterabsorptie	Fed.Std601 (3% max)	0,18% gemiddeld
Diëlektrische sterkte	ASTM D-419 (400 per mil)	644 per mil

* De genoemde waarden zijn minimaal vereist om aan de norm te voldoen.

** De vermelde testresultaten zijn afkomstig van twee gerenommeerde testinstituten (SGS – USA en TNO-TüV – Nederland). De bijbehorende testrapporten zijn op aanvraag in te zien.

Standaard kleuren beschikbaar in 1” rollen (25,4mm x 3,65m x 0,5mm):
zwart, rood, transparant, wit, blauw, groen, geel, bruin, oranje, grijs

Standaard kleuren beschikbaar in 2” rollen (50,8mm x 3,65m x 0,5mm):
zwart, rood, transparant, wit, blauw, groen, geel, bruin, oranje, grijs